

# Béton C30/37 D8 XA1 Colloïdal

✓ Béton sec en sacs ou big bags

✓ Prêt à l'emploi

## Descriptif

Béton C30/37 D8 XA1 Colloïdal est un béton composé de ciment CEM III/B 42,5 N - LH/SR CE PM NF ou CEM I 52,5 R SR5 Blanc, granulats 0/4 et 4/8 alluvionnaires conformes à la norme NF P 18-545 article 10, filler et adjuvants spécifiques, notamment des colloïdes pour protéger le béton du délavage.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Retardateur de prise
- Accélérateur de prise
- Fibres
- Hydrofuge
- Changement de qualité de ciment
- Changement de coupure granulaire

Béton C30/37 D8 XA1 Colloïdal est formulé selon les exigences de la norme NF EN 206-1/CN.

## Domaines d'utilisation

- ✓ Bétonnages sous eau
- ✓ Travaux sur quais, berges

## Avantages

- ✓ Continuité et qualité du béton garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Formulé selon les spécifications de la norme béton NF EN 206-1/CN
- ✓ Disponible en sacs et big bags
- ✓ Facilité de dosage, stockage et transport
- ✓ Pas de pertes
- ✓ Compatible avec le Minimix
- ✓ Formulation sur-mesure

## Garantie RC fabricant



## Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Béton C30/37 D8 XA1 Colloïdal doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Béton C30/37 D8 XA1 Colloïdal doit être gâché avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique ou à la bétonnière.

Un sac de 25 kg mélangé à 2,5 à 3 litres d'eau donne environ 11 litres de béton. Malaxer pendant 2 à 4 minutes pour obtenir un produit homogène.

Une cure peut être nécessaire.

Nettoyage des outils à l'eau.

## Caractéristiques techniques

- ✓ Dosage minimal garanti en ciment : 385 kg/m<sup>3</sup>

**Performances mécaniques** (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 11x22)

Echéances	24 heures	7 jours	28 jours
Compression	> 3 MPa	> 25 MPa	> 35 MPa

*Résultats mesurés en laboratoire, variables selon les conditions d'utilisation*

- Couleur : grise
- Densité : 2
- DPU : 45 minutes environ à 20 °C

## Matériel associé

RSI propose la location du matériel adapté aux chantiers pour l'utilisation du Béton C30/37 D8 XA1 Colloïdal :

MINI-CENTRALE À BÉTON



MINIMIX



MALAXEUR 90 litres



## Références

- ✓ Charenton (94)
- ✓ Ablon sur Seine (94)
- ✓ RATP – Ligne 11 Station Châtelet – Paris (75)
- ✓ Boulogne Billancourt (92) – Quai Le Gallo

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.