

# Mortier bâtard pour joints

- ✓ Mortier 0/2
- ✓ Dosé de 300 à 385 kg/m<sup>3</sup> de liant
- ✓ Prêt à l'emploi

## Descriptif

Le mortier bâtard pour joints est un mortier composé de Chaux Grise NHL 5 dosée à 320 kg/m<sup>3</sup> ou de Chaux Blanche NHL 3,5 à 350 kg/m<sup>3</sup>, Ciment CEM I 52,5 R Blanc ou CEM I 52,5 SR 5, sable 0/2.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par :

- Changement de dosage de liant
- Ajout de colorant

## Domaines d'utilisation

- ✓ Rejointoiement hors d'eau
  
- ✓ Attention : ne convient pas aux réparations sous zones soumises à circulation

## Avantages

- ✓ Continuité et qualité du mortier garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Facilité d'utilisation : sacs de 25 kg, big-bags de 1 tonne ou 1,25 tonnes
- ✓ Formulation sur-mesure

## Garantie RC fabricant



## Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Mortier bâtard pour joints doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Dépoussiérer et humidifier le support avant application.

Gâcher le Mortier Bâtard pour joints avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique, à la bétonnière ou au Minimix. Mélanger 3 minutes minimum jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Ne pas rajouter d'eau ensuite.

Dosage en eau : 3,5 à 4 litres par sac de 25 kg.

Nettoyage des outils à l'eau.

## Caractéristiques techniques

**Performances mécaniques** (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 4x4x16)

Echéances	24 heures	7 jours	28 jours
Flexion	n.m	n.m	< 1 MPa
Compression	n.m	> 1 MPa	> 2 MPa

- Couleur : grise
- Densité : 2
- DPU : 30 minutes environ à 20 °C

*Résultats mesurés en laboratoire variables selon les conditions d'utilisation  
n.m : non mesurable*

## Conditionnement et Conservation

Mortier bâtard pour joints est disponible en sacs de 25 kg en palette de 50 sacs

Egalement en big-bag de 1 tonne ou 1,25 tonnes (autres poids de big-bags possibles sur demande)

Mortier bâtard pour joints se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

## Matériel associé

RSI propose la location du matériel adapté aux chantiers pour l'utilisation du Mortier bâtard pour joints :



## Références

- ✓ Boulogne Billancourt (92) – Quai Le Gallo

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.