



Mortier Multi Usages 350

Mortier pour tous usages - Dosé à 350 kg/m³ - Prêt à l'emploi

Mortier Multi Usages 350 est un mortier composé de ciment CEM III NF, filler et adjuvants spécifiques.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- > Retardateur de prise
- > Accélérateur de prise
- > Colorants
- > Fibres
- > Hydrofuge
- > Changement de qualité de ciment

Domaine d'utilisation

- > Travaux courants de maçonnerie,
- > Montage de parpaings et de briques,
- > Jointoiment,
- > Pose de dalles et pavés non soumis à circulation lourde,
- > Injection,
- > Enduit.

Attention : ne convient pas aux réparations sous zones soumises à circulation lourde.

Mise en œuvre

L'utilisation du Mortier Multi Usages 350 doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

- > Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C,
- > Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C),
- > Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports,
- > Dépoussiérer et humidifier le support avant application,
- > Gâcher Mortier Multi Usages 350 avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique ou à la bétonnière,
- > Mélanger 3 minutes minimum jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène,
- > Ne pas rajouter d'eau ensuite,
- > Dosage en eau : 3 à 3,4 litres par sac de 25 kg,
- > Mortier Multi Usages 350 peut être utilisé avec une résine d'accrochage base latex pour améliorer l'adhérence,
- > Nettoyage des outils à l'eau.

Matériel associé

(Voir Matériels page 11).

Garantie
RC fabricant

AVANTAGES



Montigny le Bretonneux (78)

- > Continuité et qualité du mortier garanties par une fabrication industrielle,
- > Facilité d'utilisation : sacs de 25 kg, big bags de 1 tonne ou 1,25 tonne,
- > Formulation sur-mesure.

Caractéristiques techniques

Performances mécaniques (Autocontrôles réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16)			
Échéances	24 heures	7 jours	28 jours
Compression	> 1 MPa	> 4 MPa	> 7 MPa
Flexion	> 5 MPa	> 20 MPa	> 25 MPa

Résultats mesurés en laboratoire variables selon les conditions d'utilisation

- > Couleur : grise
- > Densité : 2
- > DPU : 30 minutes environ à 20 °C

Conditionnement et conservation

Mortier Multi Usages 350 est disponible en sacs de 25 kg en palette de 50 sacs et également en big bags de 1 tonne ou 1,25 tonne (autres poids de big bags possibles sur demande). Mortier Multi Usages 350 se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.