

Mortier Fin Fluide

Mortier 0/2 adjuvanté - Dosé à 350 kg/m³ - Prêt à l'emploi

Mortier Fin Fluide est un mortier composé de ciment CEM III NF filler et adjuvants spécifiques. Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- > Retardateur de prise
- > Accélérateur de prise
- > Colorants
- > Fibres
- > Hydrofuge
- > Changement de qualité de ciment

Domaine d'utilisation

- > Jointoiement de pavés et dalles
- > Scellement

Attention : ne convient pas aux réparations sous zones soumises à circulation lourde.

Mise en œuvre

L'utilisation du Mortier Fin Fluide doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

- > Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C,
- > Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C),
- > Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports,
- > Dépoussiérer et humidifier le support avant application,
- > Gâcher Mortier Fin Fluide avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique ou à la bétonnière. Mélanger 3 minutes minimum jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Ne pas rajouter d'eau ensuite,
- > Dosage en eau : 3,6 à 3,8 litres par sac de 25 kg,
- > Nettoyage des outils à l'eau.

Matériel associé

(Voir Matériels page 11).

AVANTAGES



Paris XIII - Halle Freyssinet (75)

- Continuité et qualité du mortier garanties par une fabrication industrielle,
- Facilité d'utilisation : sacs de 25 kg, big bags de 1 tonne ou 1,25 tonne,
- Formulation sur-mesure.

Caractéristiques techniques

Performances mécaniques (Autocontrôles réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16)			
Échéances	24 heures	7 jours	28 jours
Flexion	> 1 MPa	> 3 MPa	> 5 MPa
Compression	> 2 MPa	> 15 MPa	> 20 MPa

Résultats mesurés en laboratoire variables selon les conditions d'utilisation

- > Couleur : grise
- > Densité : 2
- > DPU : 30 minutes environ à 20 °C

Conditionnement et conservation

Mortier Fin Fluide est disponible en sacs de 25 kg en palette de 50 sacs.

Egalement en big bag de 1 tonne ou 1,25 tonne (autres poids de big bags possibles sur demande).

Mortier Fin Fluide se conserve 3 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.